

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*SPORT es un recubrimiento con magnífica resistencia al frote húmedo, excelente adherencia y una resistencia superior a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres.

**USOS**

Ideal para canchas deportivas.

Se usa para techos, muros y pisos, de canchas deportivas de tenis, frontenis, voleibol, basquetbol; para proteger de la acción de la intemperie. Forma una película plástica, flexible y resistente y adecuada para el uso continuo.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.
3. En el caso de que la superficie presente pintura anterior con acabado brillante, ésta deberá ser lijada hasta eliminar el brillo antes de aplicar la nueva pintura.
4. Si la superficie es de creto nueva, debe estar completamente fraguada y seca, lavar con ácido muriático para eliminar los residuos del fraguado, dejar secar antes de aplicar ALSA SPORT.

**RENDIMIENTO**

Rendimiento teórico: 3.5 - 4.0 m² / L a 4 mls
No. de manos: 1 a 2 máximo.

**TIEMPOS DE SECADO**

Tipo de curado: Al aire.
Secado al tacto (25°C): 25 minutos.
Secado duro (25°C): 45 - 60 minutos.
Tiempo para recubrir : 60 minutos.

**DILUCIÓN PARA APLICACIÓN**

Diluir al 10% con agua limpia para aplicación con rodillo. Del 15 al 20% para aplicación con brocha o cepillo. Del 45 al 50% si se aplica por aspersión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|--|---------------------------------|
| VOC: | 6 g/l |
| Viscosidad: | 90 - 115 KU |
| Densidad: | 1.34 kg/L |
| Sólidos en peso: | 51.00% |
| Sólidos en volumen: | 33.00% |
| Finura: | 4H |
| Acabado: | Mate rugoso |
| Espesor de película húmeda: | N/A |
| Espesor de película seca: | 3.0 - 4.0 mm (según superficie) |
| Adherencia: | Excelente |
| Resistencia a la temperatura en ambiente seco: | 50° - 60°C máximo |

**COLORES**

Blanco, rojo oxidado, verde.

Colores especiales sobre pedido (consulte el mínimo de compra).

**PRESENTACIONES**

Tambor 200 L • Cubeta 19 L • Cubeta 4L

**ADVERTENCIAS**

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.



Máximo rendimiento



Acabado rugoso



Buena resistencia al agua



Gran resistencia y durabilidad